



Tarasy drewniane

Importer drewna egzotycznego
oraz kompozytów WPC

www.drewniany-taras.pl

krzysztof@drewniany-taras.pl

tel/fax +48 95 749 15 00

tel. kom +48 600 802 002

Instrukcja użytkowania drewnianego tarasu

Powierzchnie tarasowe pokryte systemem ochronnym olejów do drewna charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne). Produkt ochronny doskonale zabezpieczy taras, znakomicie ochroni przed szarzeniem deski, ale nie zwolni nas z obowiązku pielęgnacji. Dlatego, jeżeli chcemy cieszyć się pięknym widokiem zadbanego tarasu przez cały okres jego użytkowania, musimy należycie pielęgnować jego drewnianą powierzchnię. Procesu patynowania nie da się w pełni zatrzymać, można go jednak zdecydowanie opóźnić, poprzez regularne pielęgnowanie drewnianego pokrycia.

Największym zagrożeniem dla powłok olejowanych jest wpływ warunków atmosferycznych (słońce i deszcz) oraz piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu powłok olejowych. Pielęgnując uzupełniamy powłoki wosków, które przy powierzchniach podlegają wycieraniu. Tarasy pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji. Oleje i woski pielęgnują drewniany taras, podkreślając jednocześnie charakterystyczną strukturę drewna. Zastosowanie odpowiednich środków chroniących powierzchnię drewna sprawi, że taras wykonany z cennego drewna egzotycznego przez długi czas wyglądać będzie atrakcyjnie i świeżo. Zaolejowane drewno dzięki woskom otrzymuje przyjemną, jedwabiście gładką powierzchnię która po upływie 2-3 tygodni od zabiegu malowania osiąga wysoki stopień hydrofobizacji, co najłatwiej zaobserwować podczas padającego deszczu.

Promienie ultrafioletowe światła słonecznego mogą na skórze ludzkiej wywołać oparzenia. To samo promieniowanie szkodzi także niechronionemu drewnu, powodując rozkład substancji lepszczowej- ligniny. Drewno staje się najpierw brązowe, a z biegiem czasu szare. Włókna drewna rozklejają się, poddana erozji powierzchnia drewna staje się podatna na działanie kolejnych wrogów drewna. Olej ochronny nawet w wersji bezbarwnej (UV Natur) doskonale zabezpiecza drewno przed promieniowaniem UV. Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć drewno przed słońcem, należy zastosować olej ochronny w kolorze np. Bangkirai. Pigmentowanie powłoki oleju, transparentnymi pigmentami z tlenkiem żelaza i dwutlenkiem tytanu pozwala na zdecydowane zwiększenie ochrony drewna przed wpływem promieni UV oraz stanowi jednocześnie jego dodatkową dekorację.

Właściwa pielęgnacja drewna

Zabiegi pielęgnacyjne należy z reguły przeprowadzać dwa razy w roku. W tym celu należy powierzchnie tarasu zmyć specjalnym środkiem czyszczącym do drewna. Zabieg polega na naniesieniu środka w odpowiednim rozcieńczeniu na powierzchnię drewna (w zależności od

Adres do korespondencji:

Tarasy- Drewniane- Dorota Maciejewska

ul. Żwirowa 11, 66-330 Pszczew

GBS Międzyrzecz

18 8367 0000 0029 1408 1001 0001

**PODATNIK VAT
NIP 599-145-66-59**

Tarasy drewniane

Importer drewna egzotycznego
oraz kompozytów WPC

stopnia zabrudzenia), wyszczotkowaniu i sflukaniu wodą. W celu usuwania zielonych nalotów z glonów można skorzystać także ze środków ochronnych do drewna. W komplecie produktów do pielęgnacji znajduje się również środek do odszarzania powierzchni drewna, który przywraca drewnu naturalnie świeży wygląd i ma zastosowanie do wszystkich rodzajów drewna twardego i miękkiego stosowanego na zewnątrz, np. stare deski tarasowe. Ostatnią operacją w trakcie odświeżania tarasu jest naniesienie dwóch warstw oleju. Wstępna impregnacja olejem wyrównuje różnice chłonności drewna a nałożenie kolejnej warstwy pozwala uzyskać równomierną powłokę i zapewnia pełną ochronę. Olej do drewna łączy w sobie filozofię naturalnego oleju z nowoczesną ochroną drewna. Oznacza to działanie substancji czynnych wobec grzybów wywołujących siniznę, powodujących przebarwienia, oraz ochronę przed pleśnią. Wobec wszystkich powierzchni impregnowanych olejami do drewna mają zastosowanie następujące zasady:

- Dzięki doskonałym właściwościom penetracji na powierzchni drewna nie powstaje żadna powłoka,
- Oleje nie złuszczą się, a pomalowane nimi powierzchnie można bez trudu pielęgnować,
- W olejach tych stosuje się szczególnie odporne na promienie UV transparentne pigmenty. Pomalowana w ten sposób powierzchnia w pełni podkreśla strukturę i piękno drewna i jest jednocześnie doskonale zabezpieczona.

Zasady pielęgnacji bieżącej i okresowej drewnianego tarasu:

- Zaolejowany taras w klimacie umiarkowanym nadaje się do użytkowania po 48 godzinach wysychania,
- Trwałość desek wydłuży się przez częste usuwanie brudu, liści, igliwia i gałęzi zarówno z powierzchni, jak i pomiędzy desek tarasu,
- Eliminowanie pleśni- drewno jako materiał naturalny podatny jest na zaatakowanie przez pleśń, kiedy zauważymy charakterystyczne plamki na tarasie należy je natychmiast usunąć,
- Doniczki, czy meble znajdujące się na tarasie mogą przyczynić się do skrócenia żywotności desek. Tylko regularne i częste przesuwanie ich pozwoli uniknąć obszarów wilgotnościowych i plam na powierzchni desek,
- W okresie zimowym bardzo istotne jest usuwanie śniegu z powierzchni desek, można to wykonywać za pomocą plastikowej szufli lub szczotki,
- Zabronione jest stosowanie soli, myjki ciśnieniowej, oraz odrywanie kawałków lodu z tarasu przy użyciu ostrych narzędzi ,
- W użytkowaniu należy mieć na uwadze naturalną pracę drewna w związku ze zmianami wilgotności. Jest to szczególnie łatwe do zaobserwowania na tarasach południowych,
- Praca drewna może doprowadzić do poluzowania wkrętów, dlatego po zimie warto je dokręcić, a niekiedy nawet wymienić.

Adres do korespondencji:

Tarasy- Drewniane- Dorota Maciejewska
ul. Żwirowa 11, 66-330 Pszczew
GBS Międzyrzecz
18 8367 0000 0029 1408 1001 0001

www.drewniany-taras.pl

krzysztof@drewniany-taras.pl

tel/fax +48 95 749 15 00

tel. kom +48 600 802 002

PODATNIK VAT
NIP 599-145-66-59

Cechy, dzięki którym pamiętamy, że drewno to materiał naturalny

- **Patynowanie (Szarzenie) tarasu.** W wyniku działania zewnętrznych warunków atmosferycznych- promieni słonecznych i wilgoci, na drewnie znajdującym się na zewnątrz tworzy się srebrzysto- szara powłoka (patyna). Naturalne szarzenie nie ma negatywnego wpływu na żywotność desek drewnianych. Najlepszym sposobem zabezpieczania tarasu drewnianego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych jest krycie go olejem do drewna przynajmniej dwa razy w roku.
- **Pęknięcie i rozszczepianie się desek tarasowych.** W wyniku działania zmiennych warunków pogodowych (słońce i deszcz) pojawiają się nieuniknione zmiany w drewnie (np. wycieki żywicy, pęknięcia, rozszczepianie desek, powstawanie drzazg). Pęknięcia zarówno na końcach, jak i wewnątrz desek, podobnie jak zmiany wilgotności powietrza w przeciągu doby- są nieuniknione. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z naturą.
- **Wypłukiwanie barwnika drewna z desek tarasowych („wykrwawianie” desek).** Niektóre gatunki drewna, przykładowo Bangkirai i Massaranduba zawierają barwniki, które w wyniku działania czynników atmosferycznych ulegają wypłukiwaniu. Wypłukiwanie (wykrwawianie desek) nie ma żadnego wpływu na stabilność, czy trwałość desek. Sączący się barwnik może jedynie zabrudzić elementy architektury przylegającej do tarasu, takie jak: balkon, balustradę, fasadę, czy basen.
- **Tworzenie się drzazg w desce tarasowej.** Tworzenie się dużych drzazg i wycieków żywicy w gatunkach drewna liściastego I klasy oferowanych przez firmę TDM zdarza się bardzo rzadko. Można się tego spodziewać częściej, po gatunkach iglastych takich jak : Sosna, Daglezja, czy Modrzew Syberyjski.
- **Zmienno-kierunkowy przebieg włókien (wykręcanie się desek).** Podczas wzrostu drzewa liściastego powstaje częściowo, zmienno- kierunkowy przebieg włókien, który prowadzi do nieco silniejszego wypaczania się desek tarasowych. Zdarza się to w przypadku bardzo twardych i zarazem trwałych gatunków drewna. W wyniku tego w położonych deskach pojawiają się lekkie wykręcenia, czy łódkowate wygięcia. Ponieważ zjawisko to jest nie do uniknięcia, jest całkowicie naturalne i stanowi odpowiedź drewna na zmienne warunki atmosferyczne, musi ono zostać zaakceptowane.
- **Występowanie sęków w deskach.** W przypadku desek tarasowych z drewna egzotycznego występowanie sęków jest rzadkością. Sęki występują natomiast w przypadku gatunków iglastych (Sosna, Daglezja, Modrzew Syberyjski). Są one naturalną cechą drewna, a stosowana przez nas klasa jakości A/B dopuszcza występowanie „zdrowych” i „zrośniętych sęków”.

Adres do korespondencji:

Tarasy- Drewniane- Dorota Maciejewska
ul. Żwirowa 11, 66-330 Pszczew
GBS Międzyrzecz
18 8367 0000 0029 1408 1001 0001

PODATNIK VAT
NIP 599-145-66-59