

## *Wady dopuszczalne drewna*

Cechą właściwą dla produktów z naturalnego, litego drewna jest występowanie sęków, żywicy, rdzeni oraz przebarwień. Tworzą się one w procesie wzrostu drzewa i świadczą o jego niepowtarzalności i urodzie. Firma TDM zwraca najwyższą uwagę przy zakupie surowca tartacznego, aby zapewnić klientom produkt końcowy o najwyższych właściwościach użytkowych jak i również wyjątkowym wyglądem. Zapewnia to pełną satysfakcję dla klienta.

Przy zakupie towaru od naszej firmy mają Państwo pewność, że otrzymacie produkt, jakim jest na przykład deska tarasowa, pozbawiony wad, na które miał wpływ producent (Przykładowo: błędy przy obróbce, uszkodzenia produkcyjne, bądź wyłupania powstałe podczas transportu)

Wszystkie cechy charakterystyczne drewna, wynikające z faktu, iż jest to materiał naturalny (Dostawca nie ma na nie wpływu) muszą być przez Państwa zaakceptowane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o poszanowanie natury i docenienie piękna surowców naturalnych przez nią dostarczanych..

Produkty z Modrzewia syberyjskiego (Elewacje drewniane, tarasy drewniane) dostarczamy w klasie jakości A/B (stosunek ten wynosi: Kat. A ok. 50%, Kat. B ok. 50%).

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do klasy jakości drewna, który nabywacie, zwróćcie się Państwo z pytaniem do naszych sprzedawców.

### **Cechy szczególne**

#### **Kat. A**

#### **Kat. B**

#### **Sęki**



niedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy większej niż 5 mm

dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki- małe, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm średnicy), co najmniej na jednej stronie wrośnięte do połowy- pojedyncze małe wypadnięte sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wpływu na krycie – nie powstają prześwity)

niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm

#### **Rysy**



niedopuszczalne: pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski  
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”

dopuszczalne: większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm

## ***Rdzenie***



niedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4 mm szerokości)  
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk

dopuszczalne

## ***Wyciski w drewnie***



dopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski w drewnie

dopuszczalne: dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski

## ***Skręcenia włókien***

niedopuszczalne: widoczne skręcenia włókien dopuszczalne: o ile możliwy jest montaż deski

## ***Żywica***



dopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm<sup>2</sup> (nie więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski)

dopuszczalne

## ***Wrośnięcia kory***



niedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski

dopuszczalne

## ***Miejsca zaatakowane przez insekty***

niedopuszczalne

dopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk

## ***Zgnilizna***

niedopuszczalne

niedopuszczalne


## ***Uszkodzenia produkcyjne***



miarowo i dobrze strugane  
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowość przy sękach)- odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm.

miarowo i „pasująco” strugane  
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,- zakołkowane miejsca, - odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność

## ***Przebarwienia***



dopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie więcej niż 10% sztuk

dopuszczalne: przebarwienia i trwałe, zabarwione paski